



## 掺镱双包层保偏光纤 1015-1115nm



### 产品描述:

我们的PM、大模场(PLMA)掺镱有源光纤(YDF)和无源匹配的锗掺杂光纤(GDF)是定制的,以满足超快激光设计的关键要求。这些特殊光纤具有偏振保持、色散控制、高光束质量、低光暗化和最高吸收率等特点。

### 产品特点:

- 最低光暗化
- 最高吸收
- 保持最高的光束质量

### 产品应用:

- 材料加工用超快光纤激光器
- 啁啾脉冲放大
- 倍频效应
- 单频和窄线宽放大器

## 通用参数:

光学参数	PLMA-YDF-14/125-UF	PLMA-YDF-25/250-UF	PLMA-YDF-30/250-UF
工作波长	1015 – 1115 nm	1015 – 1115 nm	1015 – 1115 nm
纤芯数值孔径NA	0.07 ± 0.005	0.07 ± 0.005	0.07 ± 0.005
第一个包层NA (5%)	≥ 0.46	≥ 0.46	≥ 0.46
纤芯衰减	≤ 25.0 dB/km @ 1200 nm	≤ 25.0 dB/km @ 1200 nm	≤ 25.0 dB/km @ 1200 nm
包层衰减	≤ 15.0 dB/km @ 1095 nm	≤ 15.0 dB/km @ 1095 nm	≤ 15.0 dB/km @ 1095 nm
包层吸收	3.9 ± 0.5 dB/m at 915 nm	2.8 ± 0.3 dB/m at 915 nm	4 ± 0.6 dB/m at 915 nm
双折射率	16.6 dB/m near 976 nm	11.9 dB/m near 976 nm	17 dB/m near 976 nm
包层直径	nominal $2 \times 10^{-4}$	nominal $2 \times 10^{-4}$	nominal $2 \times 10^{-4}$
包层直径(flat-to-flat)	125.0 ± 1.0 μm	255.0 ± 5.0 μm	255.0 ± 5.0 μm
纤芯直径	N/A	N/A	N/A
涂层直径	14.0 ± 1.0 μm	25.0 ± 1.5 μm	30.0 ± 2.5 μm
纤芯/包层同心度偏差	245.0 ± 10.0 μm	395.0 ± 15.0 μm	395.0 ± 15.0 μm
强度测试水平	≤ 1.00 μm	≤ 2.00 μm	≤ 2.00 μm
	≥ 100 kpsi (0.7 GN/m <sup>2</sup> )	≥ 100 kpsi (0.7 GN/m <sup>2</sup> )	≥ 100 kpsi (0.7 GN/m <sup>2</sup> )